

KJA.1692

BINDER SYNTHOGRIP MICACEO

Descrizione

Binder sintetico 1K micaceo per applicazioni a mano unica (fondo-finitura 1K). La speciale formulazione con l'utilizzo di resine e additivi pregiati conferiscono al prodotto ottima adesione, buon potere anticorrosivo, rapidità di essiccazione e resistenza all'esterno.

Ideale come fondo finitura 1k per la verniciatura industriale di manufatti in ferro e lamiera zincata opportunamente trattata. Può essere applicato a spruzzo o a pennello.

La natura delle resine ne sconsiglia l'utilizzo per i bianchi puri o tinte molto chiare perché non si otterrebbe la tonalità di tinta richiesta.

Proprietà

Peso Specifico Kg/Lt

1,2

VOC (g/Lt) prodotto pronto all'uso Dir. 2004/42/CE

IIA(I)(500)500

Brillantezza (*gloss)

30-45

% Base/Convertitore

VARIO

Pot Life 20°C



N.A.

Aspetto

Vedi cartella micacei

Applicazione

Rullo, pennello, spruzzo







Rapporto di Miscelazione	10-20'	20-30'	30-40	By Vol.	By Peso
	Prodotto	KJA.1692	KJA.1692	KJA.1692	100
	Catalizzatore				
	Diluyente	RDL.P333	RDL.P333	RDL.P333	5-15
	Viscosità (sF 4 20°C)				17-18

PRETRATTAMENTO DEL SUPPORTO:

La lamiera nuda va carteggiata con carta abrasiva P150, si raccomanda di lavare il supporto prima e dopo la carteggiatura con sgrassante antisiliconico a solvente RDL.A111 per eliminare ogni traccia di grassi, oli, siliconi. Per una miglior preparazione del metallo si può utilizzare il diluyente fosfatante FK8.0053 per il lavaggio della superficie.

KJA.1692

BINDER SYNTHOGRIP MICACEO

			
		A Caduta	Convenzionale Ad Aspirazione
	Ugello	1,7-1,8	1,8
	Pressione (bar)	3-4	4
	N. Mani	2-3	2-3
	Appassimento (min) a 20°C	5	5
	Fuori polvere (min) a 20°C	10	10
	Essiccazione a 20°C (h)	18-24	18-24
	Essiccazione a 60°C (h)	1	1
	Essiccazione a IR Corte (min x cm)	20'X40	20'X40
μm	Micron secchi per mano	20-30	20-30
	Micron secchi (min/max)	60-75	60-75
	Resa Teorica (mq/lit) X spessore	7-8X 75 μm	7-8X 75 μm



STOCCAGGIO

Stoccare in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati, le notizie ed i suggerimenti riportati sono esatti per quanto risulta dalle Ns. esperienze; tuttavia non ci assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti, non essendo le condizioni di impiego sotto il Ns. controllo. Per un ottimo risultato finale si consiglia di utilizzare i prodotti IVAT solo per cicli di verniciatura completi. Su cicli promiscui, con articoli di altri produttori, IVAT non risponde di eventuali difetti e/o anomalie.